



02	-	Interné označenie predajcu
IG	-	Izostatický grafit
267	-	2,67 cm
320	-	3,20 cm
3600	-	36 cm
01	-	Grafit rezaný podľa požiadavky zákazníka

Použitie :

Frézovanie, sústruženie, brúsenie, vrtanie,
Forma na odlievanie olova.

Vlastnosti:

- homogénna štruktúra s jemným zrnom
- vysoká hustota a mechanická pevnosť
- elektricky, mechanicky a tepelne izotropný
- vysoká chemická a tepelná odolnosť
- vysoká odolnosť proti tepelným šokom

Hustota:	1,7 – 1,88 g/cm ³
El. odpor:	8 – 15 $\mu\Omega$.m
Pevnosť v tlaku:	35 - 80 MPa
Pevnosť v ohybe:	20 – 45 MPa
Popol:	0,05 – 0,2%
Zrno:	0,044 – 0,5 mm